

产品技术说明书

修订日期： 2021-03-01

TDS 编号： WHPCBU_0001

产品牌号： OL1058

版 本： V 3.0

CLARNATE[®]OL1058 聚碳酸酯树脂

基本信息

特性	•中高粘度	•脱模性能良好	•抗 UV
外观	•清晰/透明		
形式	•粒料		
加工方法	•注塑		

产品特性

	测试标准	测试条件	单位	典型值
物理性能				
熔融指数	ASTM D1238	300°C/1.2Kg	g/10min	6
成型收缩率	ASTM D955	-	%	0.5-0.7
吸水率	ASTM D570	23°C,24h	%	0.2
密度	ASTM D792	-	g/cm ³	1.2
机械性能				
拉伸强度	ASTM D638	50mm/min	MPa	75
拉伸模量	ASTM D638	1mm/min	MPa	2350
屈服应力	ASTM D638	50mm/min	MPa	65
断裂伸长率	ASTM D638	50mm/min	%	130
弯曲强度	ASTM D790	2mm/min	MPa	95
弯曲模量	ASTM D790	2mm/min	MPa	2400
悬臂梁缺口冲击强度	ASTM D256	23°C	J/m	880
热性能				
热变形温度（未退火）	ASTM D648	1.82MPa;3.2mm	°C	128
维卡软化点（未退火）	ASTM D1525	120°C/h;50N	°C	148

CLARNATE[®] OL1058



产品特性

	测试标准	测试条件	单位	典型值
光学性能				
雾度	ASTM D1003	3mm	%	<0.8
透光率	ASTM D1003	3mm	%	88
燃烧性能				
	UL 94	1.5mm	-	--
加工条件				
预干燥温度			°C	120
预干燥时间			h	5
注塑温度			°C	280-300
模具温度			°C	80

版本信息

首次发布日期： 2019年10月10日 版本号： V1.0
第一次修订日期： 2020年05月13日 版本号： V2.0 修订原因： 配方升级
第二次修订日期： 2021年03月01日 版本号： V3.0 修订原因： 定期更新

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司市场部技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街 59 号，万华化学集团股份有限公司

客户服务中心咨询电话：+86（535）8202557 传真：+86（535）6857160

邮 编：264006

网站：<http://www.whchem.com>